



ESPUMAS Y TRANSFORMADOS

La Safor s/n - Interior Masia La Cova
46940 Manises | València

T 96 154 38 74

correo@xerriespumas.com
www.xerriespumas.com

Ficha Técnica

Referencia: 7127

Espuma de caucho EPDM

COLOR		NEGRO
DENSIDAD	ISO 845-88	120 ± 20 Kg/m ³
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	ASTMD 1056-78-25%	35 ± 15 KPa
DEFORMACIÓN REMANENTE 50% 22h 23° C	ASTMD 1056-78	10 %
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ISSO 1798-97	>=350 KPa
ELONGACIÓN (rotura)	ISSO 1798-97	>=150 %
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	constante	-40 / 80° C
RESISTENCIA AL DESGARRO	ISO 34-1(b-A)94	>= 0,5 KN/m
CONTRACCIÓN LINEAL Despues 7 días a 70° C		-2,5 %
	ASTM D1056-78	RE 41/42 B
	Resistencia aire + UV	Excelente
	Resistencia aceite	Media
	FMVSS 302	Conforme

Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho de posteriores alternativas en otros desarrollos