



ESPUMAS Y TRANSFORMADOS

La Safor s/n - Interior Masia La Cova
46940 Manises | València

T 96 154 38 74

correo@xerriespumas.com
www.xerriespumas.com

Ficha Técnica

Referencia: 7130

Espuma Caucho NR

Poros pequeños

BASE ELASTOMERO	NR
DUREZA	Media
FORMA DE ENTREGA	Planchas, productos manufacturados
ESTRUCTURA DE LA CÉLULA	Poros finos
COLOR	Naranja
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	Aprox 8.3 kPa
FUERZA DE TENSIÓN	Aprox 0.22 N/mm
ELONGACIÓN A LA ROTURA	Aprox 495 %
FUERZA DE TENSIÓN CONTINUA	Aprox 1.1 N/mm
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Buena
RESISTENCIA AL CALOR	Hasta 60 - 70° C
RESISTENCIA AL FRÍO A -40° C	Cumple los requisitos
ABSORCIÓN DE AGUA	Aprox 485 % del peso
RESISTENCIA AL OZONO	No resistente
INFLAMABILIDAD	Altamente inflamable
ESTABILIDAD	No resistente al contacto con ácidos, alcalinos, aceites, grasas y disolventes.

Los datos arriba indicados corresponden a la ficha técnica de nuestro proveedor de materia prima el cual indica que estos resultados se desprenden de sus conocimientos y experiencias reservándose el derecho de posteriores alternativas en otros desarrollos